

CC-Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger
Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel
sowie Reinigungssysteme

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch
Oldendorf

Telefon:

+49-(0)51 52-97 79-0

Fax: +49-(0)51 52-97 79-30


info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Produkt-Information

CC-Secura-Hartversiegelung

1. Produktbeschreibung

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Ergibt einen seidenmatten Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit. Der Boden wird geschützt, die Schmutzhaftung verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 032 für Sportböden. Die Trittsicherheit des Belages (Bewertungsgruppe nach Sicherheitsgrenzwerten durch Prof. Dr. Skiba, Fachbereich Sicherheitstechnik der Bergischen Universität-Gesamthochschule Wuppertal) wird gemäß E DIN 51 131 beibehalten.



2. Anwendungsbereiche

Bodenbeläge aus PVC, CV, Linoleum. Die Anwendung auf Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist objektspezifisch möglich und vorher zu prüfen.

3. Anwendung

CC-Secura-Hartversiegelung vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln. Anschließend unverdünnt mit dem CC-Wischwiesel oder dem CC-Quickstep in einem gleichmäßigen dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte Belagsoberfläche in Längsrichtung auftragen. Wenn Pflegefilm trittfest, Vorgang in Querrichtung wiederholen. Befilmung vor Benutzung des Belages mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen.

Hinweis: Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußbodenheizung vorher abstellen.

Bei porösen älteren Linoleumbelägen, die durch den Einsatz stark alkalischer Reinigungsprodukte ausgelaugt wurden, kann es im Einzelfall zum Abpulvern der Beschichtung kommen.

Verbrauch: 25-30 g/qm je Auftrag.

4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 8,5 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe: unter 5% anionische Tenside. Enthält BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, LIMONENE, Lösemittel, Pflegekomponenten.

Giscode: GE 30 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

CC-Secura-Hartversiegelung im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. Qualitätsprüfung/Prüfgutachten

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA), Otto-Graf-Institut

6. Gebindegrößen

- 5 l - Kanister
- 10 l - Kanister

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.